



产品牌号

ECT469L-2400

- ◆玻璃类型
- ◆浸润剂牌号
- ◆粗纱线密度 (Tex)

469L采用专用的硅烷偶联剂处理，在强度高、耐腐蚀好的无氟无硼ECT玻璃/TM系列玻璃生产的连续玻璃纤维无捻粗纱，与不饱和聚酯树脂、乙烯基树脂、环氧树脂、酚醛树脂等多种树脂具有良好的相容性、浸润性，适用于缠绕、拉挤、编织工艺。广泛应用于缠绕管道、拉挤型材、编织织物等各类领域。

产品特点	技术指标							
- 毛纱少，工艺性好 - 力学性能好 - 浸透快 - 耐腐蚀性能好	浸润剂类型	线密度	纤维直径[μm]	可燃物含量[%]		含水率[%]	抗拉强度[N/Tex]	
	-	ISO 1889	ISO 1888	ISO 1887		ISO 3344	ISO 3341	
	硅烷型	公称值±5%	公称值±1	≤4800	公称值±0.10	≤0.10	<1200tex	≥0.35
				>4800	公称值±0.20		≥1200tex	≥0.30

规格型号 Specification				
可选玻璃类型	产品牌号	典型纤维直径[μm]	线密度Tex[g/km]	可燃物含量公称值[%]
E/ECT/TM	469L	14、16、17、22、24	300、600、900、1200、2400、4800	0.45

包装与储存

Packaging & Storage

包装方式	卷重[kg]	纱卷公称尺寸[mm]		每托数量[个]	托盘尺寸[mm]	每托重量[kg]
托盘包装	15-20	内径	外径	48	1140*1140*940	720-960
		152/162	285	64	850*500*1200	960-1280

请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30℃，湿度控制在50-75%，托盘堆码高度不超过两层，产品在使用前应当始终置于原包装密封之下。

