



产品牌号

ECT469PH-2400

- ◆玻璃类型
- ◆浸润剂牌号
- ◆粗纱线密度 (Tex)

469PH是采用专用的硅烷偶联剂处理，适用于聚酯树脂、乙烯基酯树脂等体系的无捻粗纱，采用强度高、耐腐蚀性好的无氟无硼ECT/TM+玻璃生产的连续玻璃纤维无捻粗纱，主要适用于拉挤工艺，可用于锚杆、栏杆、格栅等各类高性能拉挤型材。

产品特点	技术指标						
● 毛纱少，工艺性好 ● 力学性能好 ● 浸透快 ● 耐腐蚀性能好	浸润剂类型	线密度	纤维直径[μm]	可燃物含量[%]	含水率[%]	抗拉强度[N/Tex]	
	-	ISO 1889	ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	ISO 3341	
	硅烷型	公称值±5%	公称值±1	公称值±0.10	≤0.10	<1200tex	≥0.35
						≥1200tex	≥0.30

规格型号 Specification				
可选玻璃类型	产品牌号	典型纤维直径[μm]	线密度Tex[g/km]	可燃物含量公称值[%]
ECT/TM	469PH	22、24	2000/2400/4400/4800/9600	0.45

包装与储存

