



产品牌号

ECT469HT-8800

- ◆玻璃类型
- ◆浸润剂牌号
- ◆粗纱线密度 (Tex)

469HT采用专用的硅烷偶联剂处理，适用于聚酯树脂、环氧树脂、聚氨酯树、酚醛树脂等树脂体系，采用强度高、耐腐蚀好的无氟无硼ECT/TM+玻璃生产的无捻粗纱。主要适用于拉挤工艺，与多种树脂良好的相容性、浸润性，使复合材料制品具有优异的综合性能，用于拉挤大型玻璃钢型材，大TEX，节约纱架空间。

产品特点	技术指标					
● 浸润性好 ● 树脂相容性良好 ● 制品性能优异	浸润剂类型	线密度	纤维直径[μm]	可燃物含量[%]	含水率[%]	抗拉强度[N/Tex]
	-	ISO 1889	ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	ISO 3341
	硅烷型	公称值±5%	公称值±1	公称值±0.15	≤0.10	≥0.30N/Tex

规格型号 Specification				
可选玻璃类型	产品牌号	典型纤维直径[μm]	线密度Tex[g/km]	可燃物含量公称值[%]
E/ECT	469HT	26、30	8000/8800/9600	0.60

包装与储存

Packaging & Storage

包装方式	卷重[kg]	纱卷公称尺寸[mm]		每托数量[个]	托盘尺寸[mm]	每托重量[kg]
托盘包装	15-20	内径	外径	48	1140*1140*940	720-960
		152/162	285	64	850*500*1200	960-1280

请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30℃，湿度控制在50-75%，托盘堆码高度不超过两层，产品在使用前应当始终置于原包装密封之下。

